



**VITO ALTERIO GESSI**  
**ARIANO IRPINO**

## SCHEDA TECNICA

# **SCAGLIOLA PER INTONACI**

*Scagliola per rasatura  
e per intonaci interni*

### **COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE**

La **SCAGLIOLA PER INTONACI** è una malta costituita da solfato di calcio emidrato ed anidrite con additivi chimici particolari atti a conferire al prodotto un lungo tempo di lavorazione.

### **UTILIZZO**

Per la realizzazione di finiture speculari di intonaci interni e per la intonacatura di superfici interne senza rinzaffo. Viene utilizzata nell'edilizia civile ed industriale, in opere di risanamento, di restauro e nel ripristino monumentale.

### **ASPETTO**

Prodotto: Polvere bianca fine.

### **CONFEZIONE ED IMBALLO**

Sacchi carta normalizzati e pallettizzati.

### **CONSERVAZIONE**

3 mesi dalla data di produzione.

### **DATI TECNICI:**

- Peso specifico apparente 700 g/ litro c.a
- Finezza < 100 micron
- Acqua d'impasto 80 lt/q.le c.a
- Valore alcalino PH 6,2 – 6,3 c.a
- Tempo di utilizzo dell'impasto 90 min. c.a
- Tempo di lavorazione 20 min. c.a
- Resa Kg 10 /mq per cm c.a
- **Prodotto incombustibile Classe 0**

# SCAGLIOLA PER INTONACI

- Scagliola per rasatura ed intonaci interni -

## PRELIMINARI

- Consolidare e ripianare le superfici sconnesse.
- Rendere il supporto pulito, privo di efflorescenze, di grasso e di macchie oleose.
- Bagnare abbondantemente, specialmente le superfici secche e/o di remota realizzazione.

## PREPARAZIONE E MODO D'IMPIEGO

- Pulire il recipiente da residui di precedenti impasti.
- Versare in gamatta acqua pulita ed aggiungere la **scagliola** a pioggia fino a coprire il livello dell'acqua.
- Attendere circa 2 minuti ed impastare solo il 50% della **scagliola** a bagno. La restante parte della **bagnata** si addenserà progressivamente e senza manipolazione dopo circa 30 min.
- L'impasto avrà consistenza burrosa e potrà essere immediatamente utilizzato.
- Applicare la **scagliola** con la taloggia in una o più passate.
- Per la lisciatura dell'intonaco utilizzare la restante parte della **bagnata** addensatasi naturalmente.
- Tirare con il taglio dell'attrezzo fino ad ottenere l'effetto lustro desiderato.
- **TEMPO UTILE PER L'UTILIZZO DELL'IMPASTO: 90 MIN CIRCA.**

## VANTAGGI

- La **SCAGLIOLA PER INTONACI** è prodotto con un alto potere adesivo.
- E' di rapida applicazione.
- E' indistruttibile perché tutto minerale.
- Garantisce una maggiore sicurezza dei lavori perché è un prodotto **NON TOSSICO**.

## AVVERTENZE

- Non miscelare residui di un impasto rappreso con uno nuovo.
- La **SCAGLIOLA PER INTONACI** non aderisce su superfici metalliche lisce.
- Per intonacare le superfici in cls disarmato non l'impiego di disarmanti chimici è opportuno trattare il supporto con primer aggrappante.
- Non aggiungere all'impasto altri prodotti o additivi.
- Non utilizzare la **SCAGLIOLA PER INTONACI** con temperature inferiori a + 5° C.
- Proteggere dal gelo e da rapida essiccazione.

## GARANZIE

Si garantisce uno standard qualitativo di produzione. L'operatore, comunque, è tenuto a verificare se il prodotto è quello più idoneo all'uso che intende farne assumendosi la responsabilità della scelta e dell'esecuzione. Eventuali contestazioni fondate danno diritto solo alla sostituzione della merce riscontrata non conforme allo standard produttivo.

*VITO ALTERIO GESSI snc*  
*- Ariano Irpino -*

- I dati sono indicativi. La s.n.c. **VITO ALTERIO GESSI** si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.
- Il prodotto può essere acquistato presso i migliori rivenditori di materiali edili, di ferramenta e di colori oppure rivolgendosi al servizio commerciale della ditta. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

**VITO ALTERIO GESSI snc – C.da Stratola, 6 – 83031 ARIANO IRPINO (AV) – Tel e fax: 0825 80 12 11**

**Web: [www.vitoalteriogessi.it](http://www.vitoalteriogessi.it) – E-mail: [info@vitoalteriogessi.it](mailto:info@vitoalteriogessi.it)**